

HEVOLIT-FIX 3K

- suchá maltová směs na cementovém základě
 - vysoce rozlévatelná, nesmršťuje se
 - mrazuvzdorná, soliodolná, vodonepropustná
 - po aplikaci rychle dosaženo vysoké pevnosti
 - již po 30 minutách zatížitelná
- zrnitost 0 - 1,2 mm
 - tloušťka vrstvy 10 - 80 mm
 - množství vody cca 5 litrů / pytel (25 kg)
 - začátek tuhnutí cca po 8 minutách
 - konec tuhnutí cca po 15 minutách

• Zpracování:

Příprava

Kontaktní plochy musí být dobře očištěny a mírně navlhčeny.

Vrchní vrstvy musí být soudržné a vykazovat min. pevnost 1,5 N/mm².

Proti spadu sutin do šachty doporučujeme osadit záklopovou fixní desku.

Míchání

Do míchací nádoby vlijeme cca 5 litrů vody na jeden 25 kg pytel HEVOLIT-FIX 3K.

K míchání doporučujeme pomaluběžné ruční míchačky a velkou míchací nádobu.

Za průběžného promíchávání se směs postupně přispává, až se stane homogenní hmotou s tekoucí konzistencí.

Po cca 1 minutě míchání je HEVOLIT-FIX 3K připraven k použití a musí být okamžitě zpracován.

Připravená hmota HEVOLIT-FIX 3K má dobu zpracovatelnosti cca 5 minut, proto je potřeba dávat pozor,

aby nebylo rozmícháno větší množství směsi, doba rozmíchání by překročila tento časový limit.

Zpracování hmoty se doporučuje v teplotním rozmezí 0° až +30°.

• Skladování:

Pro zachování vlastností maltové směsi HEVOLIT-FIX 3K je zapotřebí uložení ve skladovém prostoru chránící tuto hmotu před vlhkem, větrem, mrazem a přímým slunečním zářením.

• Životnost:

Při dodržení skladovacích podmínek je životnost hmoty v neotevřeném originálním obalu 6 měsíců (viz obal).

• Pevnostní parametry:

<u>Pevnost v tlaku</u>	30 minut	> 12 N/mm ²
	60 minut	> 15 N/mm ²
	24 hodin	> 45 N/mm ²
	28 dní	> 65 N/mm ²

• Bezpečnost práce:

Maltová směs dráždí oči. Nebezpečí vážného poškození zraku. Při práci zamezte styku s očima a kůží.

Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice, v případě potřeby ochranné brýle. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Při požití ihned vyhledejte lékařskou pomoc a předložte obal nebo etiketu výrobku.

Vdechování prachu zabraňte vhodnými ochrannými pomůckami. Potřísnění kůže omyjte vodou a mýdlem.

Při zásahu očí ihned vymývejte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

• Balení:


25 kg papírový/PE pytel

1 EURO paleta = 1 050 kg (42 pytlů)

Výhradní dovozce pro ČR a SR:

AGRI FAIR s.r.o.
Stříbrská 45
333 01 Stod - CZ

tel/fax: 00420 377 901 226
info@kanalove-poklopy.cz
www.kanalove-poklopy.cz



agrifair