

HEVOLIT-FIX PLAST

- suchá maltová směs na cementovém základě
 - plastická, nesmršťuje se
 - mrazuvzdorná, soliodolná, vodonepropustná
 - po aplikaci rychle dosaženo vysoké pevnosti již po 90 minutách zatížitelná
-
- zrnitost 0 - 4 mm
 - tloušťka vrstvy 10 - 100 mm
 - množství vody cca 3,5 – 4 litry / pytel (25 kg)
 - začátek tuhnutí cca po 20 minutách
 - konec tuhnutí cca po 30 minutách

• Zpracování:

Příprava

Kontaktní plochy musí být dobře očištěny a mírně navlhčeny.

Vrchní vrstvy musí být soudržné a vykazovat min. pevnost 1,5 N/mm².

Proti spadu sutin do šachty doporučujeme osadit záklopovou fixní desku.

Míchání

Do míchací nádoby vlijeme cca 3,5 - 4 litry vody na jeden 25 kg pytel HEVOLIT-FIX PLAST.

K míchání doporučujeme pomaluběžné ruční míchačky a velkou míchací nádobu.

Za průběžného promíchávání se směs postupně přispává, až se stane homogenní hmotou s tekoucí konzistencí.

Po cca 2 minutách míchání je HEVOLIT-FIX PLAST připraven k použití a musí být okamžitě zpracován.

Připravená hmota HEVOLIT-FIX PLAST má dobu zpracovatelnosti cca 15 minut, proto je potřeba dávat pozor, aby nebylo rozmícháno větší množství směsi, doba rozmíchání by překročila tento časový limit.

Nízké teploty prodlužují, vysoké urychlují čas potřebný ke zpracování.

Zpracování hmoty se doporučuje v teplotním rozmezí 0° až +30°.

• Skladování:

Pro zachování vlastností maltové směsi HEVOLIT-FIX PLAST je zapotřebí uložení ve skladovém prostoru chránící tuto hmotu před vlhkem, větrem, mrazem a přímým slunečním zářením.

• Životnost:

Při dodržení skladovacích podmínek je životnost hmoty v neotevřeném originálním obalu 6 měsíců (viz obal).

• Pevnostní parametry:

<u>Pevnost v tlaku</u>	90 minut	> 10 N/mm ²
	24 hodin	> 20 N/mm ²
	28 dní	> 40 N/mm ²

• Bezpečnost práce:

Maltová směs dráždí oči. Nebezpečí vážného poškození zraku. Při práci zamezte styku s očima a kůží.

Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice, v případě potřeby ochranné brýle. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Při požití ihned vyhledejte lékařskou pomoc a předložte obal nebo etiketu výrobku.

Vdechování prachu zabraňte vhodnými ochrannými pomůckami. Potřísnění kůže omyjte vodou a mýdlem.

Při zásahu očí ihned vymývejte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

• Balení:

25 kg papírový/PE pytel

1 EURO paleta = 1 050 kg (42 pytlů)

Výhradní dovozce pro ČR a SR:


AGRI FAIR s.r.o.

Stříbrská 45
333 01 Stod - CZ

tel/fax: 00420 377 901 226

info@kanalove-poklopy.cz

www.kanalove-poklopy.cz



agrifair