

# HEVOLIT-FIX

- suchá maltová směs na cementovém základě
  - vysoce rozlévatelná, nesmršťuje se
  - mrazuvzdorná, soliodolná, vodonepropustná
  - po aplikaci rychle dosaženo vysoké pevnosti
  - již po 60 minutách zatížitelná
- zrnitost 0 - 1,2 mm
  - tloušťka vrstvy 20 - 80 mm
  - množství vody cca 4 litry / pytel (20 kg)
  - začátek tuhnutí cca po 5 minutách
  - konec tuhnutí cca po 8 minutách

---

## • Zpracování:

### Příprava

Kontaktní plochy musí být dobře očištěny a mírně navlhčeny.  
Vrchní vrstvy musí být soudržné a vykazovat min. pevnost 1,5 N/mm<sup>2</sup>.  
Proti spadu sutin do šachty doporučujeme osadit záklopovou fixní desku.

### Míchání

Do míchací nádoby vlijeme cca 4 litry vody na jeden 20 kg pytel HEVOLIT-FIX.  
K míchání doporučujeme pomaluběžné ruční míchačky a velkou míchací nádobu.  
Za průběžného promíchávání se směs postupně přisypává, až se stane homogenní hmotou s tekoucí konzistencí.  
Po cca 1 minutě míchání je HEVOLIT-FIX připraven k použití a musí být okamžitě zpracován.  
Připravená hmota HEVOLIT-FIX má dobu zpracovatelnosti cca 3 minuty, proto je potřeba dávat pozor, aby nebylo rozmícháno větší množství směsi, doba rozmíchání by překročila tento časový limit.  
Zpracování hmoty se doporučuje v teplotním rozmezí 0° až +30°.

## • Skladování:

Pro zachování vlastností maltové směsi HEVOLIT-FIX je zapotřebí uložení ve skladovém prostoru chránící tuto hmotu před vlhkem, větrem, mrazem a přímým slunečním zářením.

## • Životnost:

Při dodržení skladovacích podmínek je životnost hmoty v neotevřeném originálním obalu 6 měsíců (viz obal).

## • Pevnostní parametry:

### Pevnost v tlaku

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 60 minut | > 17 N/mm <sup>2</sup> |
| 24 hodin | > 23 N/mm <sup>2</sup> |
| 28 dní   | > 45 N/mm <sup>2</sup> |

## • Bezpečnost práce:

Maltová směs dráždí oči. Nebezpečí vážného poškození zraku. Při práci zamezte styku s očima a kůží.  
Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice, v případě potřeby ochranné brýle. Uchovávejte mimo dosah dětí.  
Při požití ihned vyhledejte lékařskou pomoc a předložte obal nebo etiketu výrobku.  
Vdechování prachu zabraňte vhodnými ochrannými pomůckami. Potřísnění kůže omyjte vodou a mýdlem.  
Při zásahu oči ihned vymyjte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

## • Balení:


20 kg papírový/PE pytel  
1 EURO paleta = 1 080 kg (54 pytlů)

---

Výhradní dovozce pro ČR a SR:

**AGRI FAIR s.r.o.**  
Stříbrská 45  
333 01 Stod - CZ

tel/fax: 00420 377 901 226  
info@kanalove-poklopy.cz  
www.kanalove-poklopy.cz



**agrifair**