

Preventivní těsnící hmota s příměsí cementu vysoce odolná vůči sulfátům

Dichtungsschlämme Kanal pH+ se hodí k preventivnímu utěsnění stavebních součástí, které jsou v kontaktu se zemí, jako jsou šachty, sběrače, nádrže a rezervuary. Je vhodná proti kapilární vodě, spodní vlhkosti, jako preventivní vnější i vnitřní těsnění u novostaveb nebo při sanaci starších staveb. Podklad musí být pevný a zbavený všech volných částic. Před aplikací těsnící hmoty vysprávejte všechny prohlubně a nerovnosti v povrchu těsněného prvku. Aplikace těsnící hmoty se doporučuje až po úplném vytvrdnutí opravných hmot na nerovnostech, nejříve však po 2 dnech.

Tekutina pro namíchání: čistá voda

Potřeba tekutiny pro namíchání: cca. 0,22 - 0,27 litru / 1 kg.

Spořítka suché směsi: cca. 2 kg/m² a 1 mm tloušťky nátěru

Doba zpracování: cca. 90 minut (v závislosti na teplotě prostředí a teplotě vody)

Zpracování:

Suchou směs IPA DICHTUNGSSCHLÄMME KANAL PH+ míchejte při pomalém chodu s čistou vodou až do vzniku homogenní hmoty. Těsnící směs se míchá tak dlouho, dokud z ní nevyprchá obsažený vzduch. Teprve potom se směs zředí dalším přidáním tekutiny tak, aby vznikla smetanová konzistence. Těsnící směs připravená k aplikaci nesmí odkapávat z kartáče nebo štětce, kterým se nanáší.

Těsnící hmotu IPA DICHTUNGSSCHLÄMME KANAL PH+ lze nanášet nátěrem nebo nástřikem na připravené, dobře navlhčené povrchy, v několika vrstvách. Po zaschnutí první vrstvy se provádí druhý nátěr, případně třetí nátěr. Tato těsnící vrstva se nanáší ve 2 až 3 vrstvách, až do kompaktního povrchu. Je třeba dbát na to, aby byly dutiny zcela vyplněné, a aby nevznikly žádné vzduchové bubliny. Doba mezi jednotlivými těsnícími nátěry by měla činit 6 - 24 hodin. Zde je třeba dbát na to, aby předešlý nátěr byl natolik ztuhlý, aby při dalším nátěru nevznikla žádná poškození. Během zpracování hmoty a 24 hodin po něm je třeba chránit plochy před deštěm a intenzivním slunečním zářením. Teplota podkladu během zpracování a 72 hodin po něm by měla činit alespoň + 5°C, nejvýše však + 30°C. Relativní vlhkost vzduchu by neměla překročit 80 %.

Čištění veškerého použitého nářadí: Bezprostředně po použití umýt vodou.

BOZP:

Dbejte pokynů uvedených v bezpečnostních listech a respektujte interní nařízení pro práci s hmotami obsahující cement. Výrobek obsahuje cement a je dráždivý na oči a kůži. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek.

Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Podrobnější pokyny pro zpracování najdete na našich internetových stránkách nebo v technických listech. V případě pochybností si vyžádejte naši poradenskou službu.

První pomoc:

Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, potřísnění kůže omyjte velkým množstvím vody.

Projevili-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Skladování:

Minimální doba 6 měsíců. Při skladování nutno chránit před působením vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Skladovat v suchém a temperovaném skladě.

Výrobce: IPA Bauchemische Produkte GmbH, Riedhof 5, Egling 825 44 - D Tel: 0049 8171 7031, Fax: 0049 8171 7088, www.ipa.de

Dovozce: AGRI FAIR s.r.o., Stříbrská 45, Stod 333 01 - CZ Tel + Fax: 00420 377 901 226, www.kanalove-poklapy.cz, www.agrifair.cz

Šarže: